

OMEGA 26 *ThermaSyn FG grease*

| TEST | ASTM TEST | ERGEBNIS | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Farbe | | weiß | |
| NLGI | | 2 | 00 |
| Gebrauchstemperaturbereich, °C | | - 25 bis + 280 | |
| NSF | | H 1 | |
| Grundölviskosität | | | |
| Viskosität, cSt @ 20°C | D – 445 | 1525 | |
| Viskosität, cSt @ 40°C | D – 445 | 420 | |
| Viskosität, cSt @ 100°C | D – 445 | 40 | |
| VKA Test Gutkraft, kgf | | 106 | |
| VKA Test Schweißkraft, kgf | D – 2596 | 500 | |
| Tropfpunkt, °C | D – 2265 | 280+ | n. a. |
| Walkpenetration @ 25°C | D – 217 | 265 – 295 | 400 – 430 |



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 137939