

### OMEGA 64 *Pin, Bushing & Track Roller Grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Farbe		grau
NLGI		00
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 7 bis +149
Grundölviskosität		
Viskosität @ 37,8°C, SUS	D - 88	3000
Flammpunkt, COC, °C	D - 92	185
Verlust d. Verdunstung % nach 500 h	IP 183 / 63 T	0,07
VKA – Tests, EP Eigenschaften	D - 2596	1 Bewertung
Tropfpunkt °C	D - 566	n. a.
Walkpenetration @ 25°C	D - 217	400 - 430
Wasserauswaschtest		
@ 79,4°C, % Verlust nach 2 h	D - 1264	4
Ölabscheidung %	D - 1742	keine
Rostschutz	D - 1743	1 Bewertung
Oxydation		
psi - Verlust nach 100 h	D - 942	5 max.