

OMEGA 65 *Long-Life Chain & Cable Grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Inhaltsstoffe: Graphit Gewicht %		1
Farbe		dunkelbraun
NLGI		00
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 29 bis + 149
Grundölviskosität		
Viskosität @ 37,8°C, SUS	D - 88	350
Flammpunkt, COC, °C	D - 92	157
Tropfpunkt °C	D - 566	n. a.
Walkpenetration @ 25°C 150 g Kegel	D - 217	400 - 430
<i>(Tenacity tension) Dyn/cm.</i>		25
Rostschutz	D - 1743	1 Bewertung
Oxydation		
lbs - Verlust nach 100 h	D - 942	5,0 max.
Freie Alkalität, Ca (OH) ₂ % Gewichtsanteil		0,5 min.