

OMEGA 68 Superior "FG Plus" Machinery Grease

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Farbe		hellbraun
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 40 bis + 204
NSF		H 1
Grundölviskosität		
Viskosität @ 40°C cSt	D - 445	100
Dichte @ 20,0°C g/cm ³	D - 1298	0,96
VKA – Test Kalottendurchmesser, mm	D - 2266	≤ 0,5
VKA – Test Schweißkraft kg	D - 2596	500
Tropfpunkt °C	D - 2265	≥ 300
Walkpenetration	D - 217	265 - 295
Rostschutz	D - 1743	bestanden
Kupferstreifentest	D - 4048	1a

In den Produktionslosen sind leichte Abweichungen möglich.

Koscher- und H.Q.C.-Zertifikat.

Zugelassen zur Anwendung in Maschinen
zur Herstellung von Lebensmitteln, die kosher oder halal sind.

Gelistet als Schmierstoff H 1.