

Technische Daten

TEST	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Dickungsstoff		Li / Ka Multikomplex
Farbe		rot
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 30 bis 150
dN Faktor @ 100 °C		
Rillenkugellager		400.000
Pendelrollenlager		200.000
VKA-Test Schweißkraft kg	IP 239	> 800
spezifisches Gewicht		0,9
Tropfpunkt °C	ASTM D - 2265	> 260
Walkpenetration	ASTM D - 217	285 - 315
Wasserauswaschtest		
% Verlust @ 38 °C	ASTM D - 1264	< 1
Kupfer-Korrosionstest	IP 112	bestanden

In den Produktionslosen sind leichte Abweichungen möglich.