648

Technische Daten

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Farbe		gelb klar
ISO Viskositätsklasse	D-2422	150
Viskosität, cSt @ 40 °C	D-445	132
Viskosität, cSt @ 100 °C	D-445	15,0
Viskositätsindex	D-2270	120
Flammpunkt, COC, °C	D-92	304
Brennpunkt, COC, °C	D-92	338
Stockpunkt, °C	D-97	- 33
Verdunstungsverlust:		
% - Gewichtsanteil nach 6,5 h @ 204 °C	D-972	1
Dichte kg/L @ 15 °C	D-1298	0,975
Rostschutz, destilliertes Wasser, 48 h	D-665 (A)	bestanden
Rostschutz, Salzwasser, 48 h	D-665 (B)	bestanden

HumanTec GmbH
33818 Leopoldshöhe – Greste
Tel. 05202 9123 - 0 Fax – 45

www.humantec-gmbh.com
info@humantec-gmbh.com